


**Valmos OÜ kvaliteedinõuded kase spoonipakule al 01.09.2020**

<b>Spoonipakk</b>	
Kvaliteediklass	ABC
Min läbimõõt kooreta cm	25
Palgi tüükaotsa max diameeter cm	55
Pikkus m.	2,7:3,0:3,2:3,3 + ülemõõt 6cm
<b>Oksad</b>	
Terved,-kuivad,-mäda ja tulioksad	Pole lubatud
Umboksad (Hiina vuntsid)	120 kraadi minimaalselt, 3tk. palgi kohta
<b>Kõverus</b>	
Lihtkõverus	1 cm/ m kohta
Liitkõverus	Pole lubatud
<b>Muud vead</b>	
Ekstsentrilisus	1/10 diameetrist
Punasüdamik	1/3 diameetrist ,kuid maks.12 cm
Juudihabe (juuksed) ja radiaallaiksus	Pole lubatud
Säsilõhe	Lubatud on ainult otspindade kuivamisest tekkinud säsilõhed (kui ei ulatu kooreni )
Küglõhe,ringlõhe	Pole lubatud
Pahk	Tuleb tüvega tasa saagida ja pahast tulenev mädanik ei tohi ulatuda tüvepuitu
Keerdkasv	Maksimaalselt 0,4 keerdu 3,5m kohta
Võõrkehad, laomädanik, mõlu, värvimuutus ja kaksiksäsi.	Pole lubatud
Mehaaniline vigastus	Peab jääma töötlemisilindrist väljapoole

Valmos OÜ  
Lemmetsa küla  
Audru vald  
88311 Pärnumaa  
Estonia

Phone/Tel. +372 445 1700  
Fax/Faks +372 445 1701  
E-mail: info@valmos.ee  
www.valmos.ee

Reg.no/nr.: 10644555  
VAT/KM: EE100605431

IBAN: EE042200221013879418  
SWIFT: HABAEEXX  
Bank/pank: Swedbank  
Liivalaia 8, 15040 Tallinn, Estonia



### Valmos OÜ kvaliteedinõuded kase vineeripakule al 01.09.2020

Kvaliteediklass	Vineeripakk	
Ladvaotsa läbimõõt kooreta cm	16-21	22+
Palgi tüükaotsa max. diameeter cm	55	
Pikkus m.	2,7; 3,0; 3,2; 3,3; 4,8 + ülemõõt min 6 cm	
Oksad (mm)		
Terve oks	50	80
Kuiv oks	40	40
Mäda oks	40	40
Tulioks	Pole lubatud	Max 50 mm 1 tk palgi kohta
Oksatüüka kõrgus	kuni 50 mm	
Oksarühm	lubatud	
Oksa läbimõõt mõõdetakse palgi pinnalt risti palgi pikiteljega. Alla 10 mm oksa ei loeta riketeks		
Kõverused		
Lihtkõverus	2,5 cm/ m kohta	3,5 cm/ m kohta
Liitkõverus	Ei tohi ulatuda töötlemisilindrisse	
Muud vead		
Punasüdamik	ei ole piiratud	
Otspinna lõhe (säsilõhe, kuivamisilõhe)	Lubatud kui ei ulatu kooreni	
Külglõhe	Pole lubatud töötlemisilindris	
Ringlõhe	lubatud kuni 180°	
Terve (mädanikuta) mõlu	Lubatud palgi ühel küljel. Pikkus kuni 6 dm, sügavus kuni 1/10 ladvadiameetrist	
Pahk	Tuleb tüvega tasa saagida ja pahast tulenev mädanik ei tohi ulatuda tüvepuitu	
Võõrkehad, pehmemädanik, laomädanik, värvimuutus ja kaksiksäsi.	Pole lubatud	
Mehaaniline vigastus	Peab jääma töötlemisilindrist väljapoole	